



СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ

Материал: стеклобой молотый фракции 0-120 мкм

Сведения о химсоставе:

	Номер пункта ТНПА, устанавливающего метод испытаний	Массовая доля, %
SiO ₂	МВИ МН 3985-2011	73,679
Al ₂ O ₃		0,974
Fe ₂ O ₃		0,105
CaO		9,982
MgO		4,187
Na ₂ O		10,814
K ₂ O		0,209

Распределение по гранулометрическому составу:

Сита ряда R40/3 по СТБ ИСО 565	Полный остаток на ситах, %
120	0-5,0
106	0-30,0
63	50,0-90,0
40	70,0-100,0

Влажность не более 0,15%

Коммерческий директор



Третьяков Ю.В.